

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol























No 2 Revêtement caoutchouc (lisse et légèrement structuré)

Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1  Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1  Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portovac	
Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)					
2  Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	● Pad rouge S  Pad en fibres Microsol V  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Récurage à l'eau et aspiration humide <input type="checkbox"/>	Antiwax forte Antiwax	0.5 - 1% 0.5 - 1%	● Pad rouge S  Pad en fibres Microsol V  Pad bleu	Monomatic LS Réservoir d'eau Duovac	En cas de fort encrassement  
Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)					
3  Lavage manuel méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	● Pad rouge S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Nettoyage au spray complet <input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	● Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Ne pas enduire les revêtements de sol qui ont une protection PUR d'usine!

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 2 Revêtement caoutchouc (lisse et légèrement structuré)

Nettoyage d'entretien

Objet _____

Date _____

















Lieu _____

Client _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local _____

Conseiller _____

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	
Nettoyage sans entretien							
2	  Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	● Pad rouge S ● Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Nettoyage avec entretien							
2	  Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Manche Variwet Balit avec velcro Semelle micro-velcro	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	● Pad rouge S ● Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Nettoyage au spray partiel /	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol























No 2 Revêtement caoutchouc (lisse et légèrement structuré)

Nettoyage intermédiaire

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Monovac Twinvac Portavac	
Nettoyage sans entretien							
2	 Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	Polex B Reshine G Rewit 2000	2 - 4% 2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	Polex B Reshine G Rewit 2000	2 - 4% 2 - 5% 2 - 5%	 Pad rouge S  Pad en fibres Microsol V  Pad bleu	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
2	 Polissage, aspiro-polissage	<input type="checkbox"/>			B  Pad à polir HS beige B  Pad à polir HS blanc	Monomatic HS Cercle d'aspiration	Après le polissage 
Nettoyage avec entretien							
2	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	 Pad rouge P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

































No 2 Revêtement caoutchouc (lisse et légèrement structuré)

Nettoyage à fond

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portavac	
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire 
Nettoyage sans entretien							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 C Antiwax forte classic B Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	B  Pad vert G  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	 
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 G Antiwax forte classic B Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	B  Pad vert G  Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces  
3	 Nettoyage au spray complet	<input type="checkbox"/>	B Antiwax forte classic	30 - 50%	 Pad bleu V  Pad vert	Monomatic LS A. de pulvérisation	Changement fréquent de pad. 
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	L'eau fraîche	100%	 Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Monomatic LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	Après nettoyage au spray pas nécessaire.  
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	L'eau fraîche	100%	 Pad bleu S  Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Après nettoyage au spray pas nécessaire.  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Pour entretien après nettoyage à fond, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol








No 2 Revêtement caoutchouc (lisse et légèrement structuré)

Traitement de protection

Objet _____
 Lieu _____
 Type de local _____

Date _____
 Client _____
 Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
Traitement de protection						
2	  Enduire <input type="checkbox"/>	Mepol HM Mepol H Stoner	100% 100% 100%	Housse pour Florfix Florfix-mop	Florfix Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Si nécessaire

Ne pas enduire les revêtements de sol qui ont une protection PUR d'usine!

Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyeur après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol



No 2 Revêtement caoutchouc (lisse et légèrement structuré)

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.




Les revêtements caoutchouc sont sensibles aux alcalis puissants tels que les nettoyeurs de base. Altération de la couleur: endommagement du matériel!

Les revêtements caoutchouc sont sensibles à des solvants particuliers tels que les cétones ou esters.

Les colorants miscibles aux huiles tels que les cirages ou l'asphalte peuvent pénétrer dans les revêtements caoutchouc: diffusion.

Les agents de démoulage dans la production (à base de silicone ou de paraffine) doivent être entièrement éliminés avant le traitement de base.

Les agents de vieillissement à base de paraffine peuvent migrer à la surface avec le temps et former des auréoles blanches. Elles peuvent être éliminées par polissage.



Les revêtements caoutchouc sont un mélange de caoutchouc synthétique et naturel, de soufre, de matières de remplissage et de pigments de couleur.

Identification: test du feu avec aiguille incandescente à un endroit peu visible: l'aiguille pénètre peu, odeur typique de caoutchouc, pas de formation de cratère.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.