

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 53 Holz- und Korkparkett (gewachst)































### Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeereinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			<b>Masslinn 2000</b>	<b>Balit mit Padsohle</b>	
1  Trockensaugen			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschließend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	F <b>Antiwax forte classic</b> F Reshine F Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	F <b>Antiwax forte classic</b> F Reshine F Polex	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	● <b>Roter Pad</b> V  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2   Nassscheuern und Nasssaugen	F <b>Antiwax forte classic</b> F Reshine F Polex	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 1%	● <b>Roter Pad</b> V  Microsol Faserpad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung   
2  Polieren, Poliersaugen			C  <b>HS-Polierpad beige</b> C  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic HS</b> <b>Absaugring</b> <b>Absaugeinheit</b>	Nach dem Polieren 
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	F <b>Brill</b> F Redur F Remop	<b>3 - 5%</b> 3 - 4% 2 - 3%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.  
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	F <b>Brill</b> F Redur F Remop	<b>3 - 5%</b> 3 - 4% 2 - 3%	● <b>Roter Pad</b> V  Blauer Pad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	<b>Polyspray</b> F Elf spray F Polish	<b>100%</b> 100% 30%	● <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 53 Holz- und Korkparkett (gewachst)









































### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Staubbindend wischen				V <b>Masslinn</b> Multiwischer	<b>Balit mit Padsohle</b>	
 Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Reshine</b> Polex Alcosal	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 1 - 2%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Bei Bedarf  
 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		<b>Reshine</b> Polex Alcosal	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	 
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Reshine</b> Polex Libero	<b>1 - 2%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 3%	V  <b>Roter Pad</b>  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf 
 Polieren, Poliersaugen				C  <b>HS-Polierpad beige</b> C  US Pad Polierpad beige C  Polierbürste Union	<b>Monomatic HS</b> <b>Absaugring</b> Monomatic US	Nach dem Polieren 
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Brill</b> Redur Remop	<b>1 - 2%</b> 1 - 4% 1 - 2%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.  
 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Brill</b> Redur Remop	<b>1 - 2%</b> 1 - 4% 1 - 2%	V  <b>Roter Pad</b>  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Bei Bedarf 
 Sprayreinigen Teil- / Vollspray		<b>Polyspray</b> Elfspray Polish	<b>100%</b> 100% 30%	 <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 53 Holz- und Korkparkett (gewachst)




















### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S Masslinn Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>							
2	 Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	  
2	 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 4% 2 - 5%	V V ● Roter Pad ● Blauer Pad ● Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	  
<b>Reinigung mit Pflege</b>							
3	 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray Elfspray Polish	100% 100% 30%	● Roter Pad ● HS-Polierpad beige ● HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 
3	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Polish	30%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
<b>Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)</b>							
4	 Polieren, Poliersaugen	<input type="checkbox"/>			C ● HS-Polierpad beige C ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugring Monomatic DS	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.  
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 53 Holz- und Korkparkett (gewachst)





































### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Twinvac Portavac Monovac	Bei Bedarf
 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			S S Masslinn Microsol Tuch Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
 Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
 Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	C <b>Antiwax forte</b> C Antiwax forte classic C Relino	30 - 50% 30 - 50% 20 - 50%	C  <b>Grüner Pad</b>  Blauer Pad  Microsol Faserpad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung   
 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	C <b>Antiwax forte</b> C Antiwax forte classic C Relino	30 - 50% 30 - 50% 20 - 50%	C  <b>Grüner Pad</b>  Blauer Pad  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	C <b>Antiwax forte</b> C Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	C  <b>Grüner Pad</b>  Blauer Pad	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b> Monomatic LS	
 Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Blauer Pad</b>  Microsol Faserpad	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> Twinvac / Duovac	  
 Spülen	<input type="checkbox"/>	<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Blauer Pad</b>  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Nach der Grundreinigung ist eine Schutzbehandlung nötig!  
 Grüner Pad nur auf Hartholz!  
 Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 53 Holz- und Korkparkett (gewachst)











### Schutzbehandlung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen <input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V S Kombidüse	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen <input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	
<b>Schutzbehandlung</b>					
3  Wachsen <input type="checkbox"/>	<b>Polish</b>	<b>100%</b>	<b>Überzug zu Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
4  Staubbindend wischen <input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> S Microsol Tuch S Faserpelz	<b>Balit mit Padsohle</b> Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
<b>Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)</b>					
5  Polieren, Poliersaugen <input type="checkbox"/>			C ● <b>HS-Polierpad beige</b> C ○ HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic HS Absaugring Absaugeinheit</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!  
 Systemwechsel von gewachst auf geölt nur nach abschleifen des Parketts möglich.  
 Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.  
 Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschreibung.  
 Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



**Starke Alkalien können den Holzbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!**  
**Holzbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.**

Bei Holzbelägen sollte dauerhafte Nässeeinwirkung vermieden werden. Nur bedingt Nasswischen und Mop gut auspressen.  
Vor der Schutzbehandlung vollständig trocknen lassen! Längere Trocknungszeit als porenfreie Beläge wie z.B. PVC.



Harthölzer (Laubholz) wie z.B. Eiche, Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum, Akazie oder exotische Hölzer werden zu Parkett verarbeitet.  
Weichhölzer (Nadelholz) wie z.B. Fichte, Tanne oder Kiefer werden meist zur Herstellung von Dielenböden (Langriemen) verwendet.  
Feuchtigkeitsveränderungen bringen Holz zum Schrumpfen (Austrocknen) oder Quillen (Nässeeinwirkung) und evtl. Verwerfung (Nässe).  
Erkennungsmerkmal: Aussehen wie Holz, beim Klopfen: dumpfer Ton.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).