

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 7 PVC (lisse)
















### Système de nettoyage avec traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1  Balayage humide			<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1  Aspiration de la poussière			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)</b>					
2  Lavage manuel méthode directe	V <b>Ecofloor</b> V Antiwax forte classic V Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	V <b>Ecofloor</b> V Antiwax forte classic V Reshine	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 1 - 2%	● <b>Pad rouge</b> V ● Pad bleu F ● Pad en mélamin	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2  Récurage à l'eau et aspiration humide	V <b>Antiwax forte classic</b> Remat	<b>0.5 - 1%</b> n.a.	V ● <b>Pad bleu</b> V ● Pad vert	<b>Monomatic LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	En cas de fort encrassement  
<b>Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)</b>					
3  Lavage manuel méthode directe	V <b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	V <b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	● <b>Pad rouge</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
3  Nettoyage au spray complet	V <b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	● <b>Pad rouge</b> P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:**

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 7 PVC (lisse)



### Nettoyage d'entretien

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_
















Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	Aspiration à sec si nécessaire.
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	● <b>Pad rouge</b> ● Pad en mélamin	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2	 Polissage, aspiro-polissage	<input type="checkbox"/>			B ● <b>Pad à polir HS beige</b> B ○ Pad à polir HS blanc B ● Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic HS</b> <b>Unité d'aspiration</b> <b>Cercle d'aspiration</b>	Après le polissage 
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
2	 Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)	<input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	● <b>Pad rouge</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2	 Nettoyage au spray spray partiel /	<input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	● <b>Pad rouge</b> P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 7 PVC (lisse)



### Nettoyage intermédiaire

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_















Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	 Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> F Antiwax forte classic G Rewit 2000	<b>2 - 5%</b> 2 - 5% 2 - 5%	V S <b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Wetcar / Drewell</b> Socar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> F Antiwax forte classic G Rewit 2000	<b>2 - 5%</b> 2 - 5% 2 - 5%	● <b>Pad rouge</b> ● <b>Pad bleu</b> ● <b>Pad en mélamin</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 
2	 Polissage, aspiro-polissage	<input type="checkbox"/>			B ● <b>Pad à polir HS beige</b> B ○ <b>Pad à polir HS blanc</b>	<b>Monomatic HS</b> <b>Cercle d'aspiration</b>	Après le polissage 
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
2	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b> Elfspray	<b>100%</b> 100%	● <b>Pad rouge</b> P ● <b>Pad à polir HS beige</b> P ○ <b>Pad à polir HS blanc</b>	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 
2	 Nettoyage au spray US spray complet	<input type="checkbox"/>	B <b>US Restorer</b>	<b>100%</b>	B ● <b>Pad à polir US beige</b>	<b>Monomatic US</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Pour entretien après nettoyage intermédiaire, voir nettoyage de fin de chantier.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 7 PVC (lisse)



### Nettoyage à fond

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_






















Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Si nécessaire
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%			Si nécessaire 
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	B <b>Speedclean</b> B Remat forte V Antiwax forte classic	<b>30 - 50%</b> 10 - 20% 30 - 50%	● <b>Pad vert</b> V ● <b>Pad noir</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> Twinvac / Duovac	  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	B <b>Speedclean</b> B Remat forte V Antiwax forte classic	<b>50%</b> 10 - 20% 30 - 50%	● <b>Pad vert</b> V ● <b>Pad noir</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
3	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	B <b>Antiwax forte classic</b>	<b>30 - 50%</b>	C ● <b>Pad vert</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>L'eau fraîche</b>	<b>100%</b>	● <b>Pad vert</b> ● Pad en fibres Microsol	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Après nettoyage au spray pas nécessaire.  
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>L'eau fraîche</b>	<b>100%</b>	● <b>Pad vert</b> ● Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Après nettoyage au spray pas nécessaire.   

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Pour entretien après nettoyage à fond, voir nettoyage de fin de chantier.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 7 PVC (lisse)



### Traitement de protection

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_






Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Méthode de nettoyage		* Propositions Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
Traitement de protection						
2	  Enduire <input type="checkbox"/>	<b>Mepol HM</b> Mepol H Mepol HX	<b>100%</b> 100% 100%	<b>Housse pour Florfix</b> Florfix-mop	<b>Florfix</b> Balit avec velcro	1 - 3 couches mince  

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

### Important: Si nécessaire

#### Ne pas enduire les revêtements de sol qui ont une protection PUR d'usine!

Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyant après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 7 PVC (lisse)



### Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.




#### **Les revêtements PVC sont sensibles à des solvants particuliers, tels que cétones, esters ou hydrocarbures chlorés.**

Les revêtements PVC sont sensibles aux cendres de cigarettes incandescentes et aux traces de talons.

Les revêtements PVC sont très résistants aux alcalis et aux acides.

Les colorants miscibles aux huiles, tels que les cirages ou l'asphalte, peuvent pénétrer dans les revêtements PVC: diffusion.



Le PVC est un revêtement synthétique composé de polychlorure de vinyle (PVC), de plastifiants, de matières de remplissage et de pigments de couleur.

Les revêtements PVC homogènes possèdent une ou plusieurs couches de même composition.

Les revêtements PU sont insensibles aux cendres de cigarettes incandescentes et aux traces de talons.

Identification: test du feu avec aiguille incandescente à un endroit peu visible: l'aiguille pénètre bien, odeur piquante, le cratère ne peut être éliminé avec le doigt.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).