

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 55 Korklinoleum (unversiegelt)



Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinsteinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Massinn / Floorwit gelb	Balit mit Padsohle	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	● Roter Pad ● Microsol Faserpad ● Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Nassscheuern und nasssaugen	Reshine Antiwax forte Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1% 0.5 - 1%	● Roter Pad ● Microsol Faserpad V ● Blauer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	● Roter Pad ● Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	Waxspray Polish	100% 30%	● Roter Pad P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Evtl. Fleckenentfernung und Grundreinigung mit anschliessender Schutzbehandlung.
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 55 Korklinoleum (unversiegelt)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubbindend wischen				Massinn B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	 Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege							
2	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2	 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	B  Roter Pad F  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Polieren, Poliersaugen				B  US Pad Polierpad beige F  HS-Polierpad beige C  Microsol Faserpad	Monomatic US Absaugring Monomatic HS	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege							
2	 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Silkysmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	B  Roter Pad F  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2	 Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Waxspray C Polish B Polyspray	100% 30% 100%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 55 Korklinoleum (unversiegelt)



Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn B S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex	2 - 5% 2 - 4%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine Polex	2 - 5% 2 - 4%	B  Roter Pad V  Blauer Pad F  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege						
2  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Waxspray Polish	100% 30%	 Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.
 Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 55 Korklinoleum (unversiegelt)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____

Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinnac Portavac Monovac	Bei Bedarf
2  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Massinn S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
3  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
4  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	B Relino C Antiwax forte C Antiwax forte classic	20 - 50% 30 - 50% 30 - 50%	B  Grüner Pad Blauer Pad F  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinnac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung   
4  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	B Relino C Antiwax forte C Antiwax forte classic	20 - 50% 30 - 50% 30 - 50%	B  Grüner Pad Blauer Pad F  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	C Antiwax forte C Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	B  Grüner Pad Blauer Pad F  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren  
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinnac / Duovac	 
5  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig:

Genügend häufiger Padwechsel.

Nach der Grundreinigung mit einer Münze prüfen, ob die Schutzbehandlung vollständig entfernt wurde. Kratztest!

Wenn weisser Abrieb, Schutzbehandlung nicht vollständig entfernt, Grundreinigung wiederholen bis restlos entfernt.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 55 Korklinoleum (unversiegelt)



Schutzbehandlung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	Bei Bedarf
Porenfüllen (bei Bedarf)					
2  Porenfüllen	F Porosol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.  
Schutzbehandlung					
3  Beschichten	Mepol HM Mepol H Stoner	100% 100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
3  Wachsen	Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
3  Staubbindend wischen			B S Masslinn 2000 Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)					
4  Polieren, Poliersaugen			C  HS-Polierpad beige C  HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugring Absaugeinheit	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!
 Zwischen den Anstrichen und vor dem Begehen: Schutzbehandlung gut trocknen lassen.
 Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.
 Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Starke Alkalien können den Korklinoleumbelag zerstören oder verfärben. Spezielle Linoleum Grundreiniger verwenden!
Korklinoleumbeläge sind empfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.

Korklinoleumbeläge sind weitgehend unempfindlich gegen Säure, Fette, Öle und Lösungsmittel.
Gewisse Hersteller rüsten die Korklinoleum-Beläge werkseitig mit einer Oberflächenvergütung (Erstpflege) aus.



Korklinoleum ist ein 100% Naturprodukt, es besteht aus Leinöl, Holz- und Korkgranulat, Harzen, Farbstoffen und Kalksteinauf einer Juteunterlage.
Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Nadel dringt ein, typischer Geruch, Krater mit dem Finger entfernbar.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.